

TECHNICKÝ LIST



CLASSIC HERBOPLUS

Popis výrobku:

Herbol-Herboplus je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300. Herbol-Herboplus má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná.

Hustota: cca 1,6 kg/litr

Barevné odstíny: bílý, tónovaný

Balení: 12,5 l

Stupeň lesku: matný

Čištění náradí: ihned po použití vodou

Ředidlo: voda

Vlastnosti podle DIN EN 13300: třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 7 m²/l resp. 140 ml/m², matný, velikost zrna jemná.

Složení: styrol-akrylátová disperze, oxid titaničitý, uhličitán vápenatý, křída, voda, aditiva, konzervační látky

Hraniční hodnoty VOC: 30 g/l (2010), obsahuje max. 1 g/l VOC

Bezpečnostní opatření:

Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

Z obecných pokynů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Poradenství pro alergiky na isothiazolinon -Toxikologické informační středisko tel.: 224 919 293.

Prováděcí údaje:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Způsob nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním - airless. Uvedené hodnoty jsou platné při teplotě materiálu +20 °C.

Stříkání airless:

Výrobce	Typ zařízení	velikost trysky	stříkací tlak
Graco	ST-M 395	PAA 517	150
Storch	LP 540	517	140
Wagner	F270	TT 2 419	190

Teplota při nanášení: min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Doba zasychání:

(při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu):přetíratelné po 4 -5 hodinách, vyschlé za cca 2-3 dny.

Spotřeba: cca 140 - 220 ml/m² pro 1 nátěr

Skladování: cca 1 rok v neotevřeném originálním balení. Skladovat v chladu, suchu, chránit před mrazem

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

TECHNICKÝ LIST

CLASSIC HERBOPLUS



Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkrídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávkujte fluátujte.

Základní nátěr:

Omítky vápenocementové a cementové:

Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem.

Silně savé, pórovité a pískovaté omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Tiefgrund Aqua* (ředěným podle savosti podkladu vodou až do poměru 1:1).

Sádrové omítky:

Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua* (ředěným podle savosti podkladu vodou až do poměru 1:1).

Sádrokartonové desky:

Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua* (ředěným podle savosti podkladu vodou až do poměru 1:1). Na jemných a broušených přetmelovaných místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vmasírovaná. Dodržení tohoto postupu je nezbytné především u tónovaných odstínů.

Beton a pórobeton (vnitřní):

Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua* (ředěným podle savosti podkladu vodou až do poměru 1:1).

Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly):

Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua* (ředěným podle savosti podkladu vodou až do poměru 1:1).

Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přidržené, přetíratelné tapety a strukturované tapety:

Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat.

Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt.

Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé): Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr Herbol-Silikat Grundierfarbe*.

Staré klahové nátěry:

Beze zbytku odstraňte. Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua* (ředěným podle savosti podkladu vodou až do poměru 1:1).

Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady:

Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezinátěr Classic-Herboplus* ředěný max. 10 % vody.

Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady:

Hustý, rovnoměrný nátěr Classic-Herboplus* ředěný max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokry do mokrého.

*Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu

Datum vydání : leden 2016