

TECHNICKÝ LIST



TIEFGRUND SB

Popis výrobku:

Herbol-Tiefgrund SB je rozpouštědlová penetrace na veškeré savé minerální podklady. Zpevňuje pískující omítky, minerální barvy a zvětralé disperzní nátěry. Díky hydrofobnímu účinku vzniká v podkladu suchá zóna, pomáhající zabraňovat výkvětům. Odolná alkáliím.

Hustota:

cca 0,83 kg/litr

Základní pojivo:

akrylová pryskyřice, alifáty, aromáty, glykoléter

Barevný odstín:

bezbarvý

Stupeň lesku:

matný

Balení:

10 litrů

Hraniční hodnoty VOC:

750 g/l, obsahuje max.: 725 g/l VOC. (Kategorie výrobku A/h).

Skladovatelnost:

Neomezeně v neotevřeném originálním balení. Skladovat v suchu a chladu, mrazuvzdorné.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:

Natírání štětcem, nestříkat! Nepoužívejte štětce s PVC-vlasem.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Teplota při nanášení:

min. + 0 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 150 - 200 ml/m²

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)
odolné proti dešti za cca 2 hodiny, přetřítelné za cca 16 až 24 hodin

Ředění:

Nanášet v originální konzistenci

Čištění náradí:

Okamžitě po použití ředidlem Herbol V40* nebo technickým benzínem

Bezpečnostní opatření:

Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete v aktuálním bezpečnostním listu. Z obecných pokynů platí:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zákaz kouření. Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Uchovávejte v chladu. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, tel. 224 91 92 93.

Během a také po zpracování zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Nevhodné k použití na velkých vnitřních plochách, zde se doporučují vodouředitelné nátěry.

Důležité upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

TECHNICKÝ LIST



TIEFGRUND SB

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, savý, únosný, suchý a zbavený všech výkvětů, řas, plísní, prachu, zasolení a nesoudržných částí. Očistěte podklad od nečistot, sazí a zkřídovatělých částí. Nerovné a poškozené plochy vyspravte vhodnou stěrkou, vysprávkou fluátujte.

Základní nátěr:

Nové omítky nechat vyzrát nejméně 2 – 4 týdny, v závislosti na ročním období a teplotě vzduchu. Vápenné omítky CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) a lehčené minerální omítky nechat vyzrát nejméně 4 týdny. Podklad musí být zbaven zabarvení, musí být čistý, suchý, zbavený všech výkvětů a zasolení.

Základní nátěr nesmí na povrchu vytvořit neprodyšný lesklý film. Podklad musí být savý. Nepochůdné, nesavé podklady např. intaktní staré nátěry nesmí být penetrací Tiefgrund SB napouštěny.

Penetrace Tiefgrund SB nesmí být použita na zateplovací systémy s polystyrénovými deskami a na polystyrénové omítky.

Základní nátěr Tiefgrund SB. U silně savých podkladů 2x mokřý do mokrého.

Mezinátěr a konečný nátěr:

Veškeré disperzní nátěry Herbol pro vnitřní i vnější použití, umělé omítky, efektní nátěry a vodouředitelné laky Herbol. Postupujte podle odpovídajících technických listů jednotlivých produktů.

Vydání : leden 2016