

# Herbosilit-Grundierfarbe

## Popis výrobku:

Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe je drsný, bíle pigmentovaný mezinátěr, určený speciálně pro únosné disperzní nátěry ve vnějším i vnitřním prostředí (s výjimkou elastických systémů). Ve vnitřním prostředí se používá na sádrové omítky P IV, P V, sádrokartonové desky. Je vysoce prodyšný pro vodní páru.

### Hustota:

cca 1,55 kg/litr

### Základní pojivo:

styrol-akrylátová disperze, titandioxid, silikáty

### Barevný odstín:

bílý a tónovaný do tisíců odstínů

### Hraniční hodnoty VOC:

75 g/l (2004), 30 g/l, obsahuje max.: 20 g/l VOC.

### Tónování:

pomocí max. 8 % Herbol-HerboColor\* nebo Herbol-Color-Service

### Stupeň lesku:

matný

### Balení:

12,5 litrů

### Skladování:

cca 1 rok v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

### Bezpečnostní opatření:

Odpadají.

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ukažte tento obal nebo označení (S46). Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní listy pro řemeslníky jsou k dispozici na vyžádání.

## Prováděcí údaje:

### Způsob nanášení:

štetcem, válečkem

### Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

### Spotřeba:

120 - 180 ml/m<sup>2</sup> pro jeden nátěr

### Ředění:

vodou

### Doba schnutí

(při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu):  
přetíratelný za cca 4-5 hodin

### Čištění náradí:

ihned po ukončení práce - vodou

### Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

# Herbosilit-Grundierfarbe

## Pracovní postup:

### Podklad a provedení nátěru:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

### Důležité upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkrídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem, vysrávky fluátujte.

### Základní nátěr:

#### **Matné disperzní a silikonové nátěry a umělé omítky (s výjimkou elastických systémů na vlasové trhliny):**

na únosné, pevně držící podklady jeden základní nátěr pomocí Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe\* ředěný max. 5 % vody.

#### **Ve vnitřním prostředí - pevné, slabě a rovnoměrně nasákové omítky (P Ic, P II, P III), betonové, pískovcové, minerální a staré nátěry, matné umělé disperzní nátěry a strukturované tapety:**

Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny vyzrát, podle ročního období a teploty. Vápenné omítky (P Ic) a lehké minerální omítky nechat vyzrát min. 4 týdny.

Zdivo nesmí být zabarvené cizími příměsi. Spáry zdiva nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, bez solí a výkvětů. Nátěr se může provádět teprve až za tři měsíce po vyzdívce.

Základní nátěr pomocí Herbol-Herbosilit-Innensilikat\* ředěný max. 5 % vody. Alternativně: při silně nebo rozdílně savých podkladech 1 x základní nátěr pomocí Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe\* ředěný cca 5 % vody.

#### **Sádrové omítky (P IV a P V):**

základní nátěr pomocí Herbol-Hydrogrund\*, podle savosti podkladu ředit max. 50 % vodou nebo pomocí Herbol-Putzgrund\*, ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.

### Sádrokartonové desky:

základní nátěr pomocí Herbol-Hydrogrund\*, ředěný podle savosti podkladu max. 50 % vody nebo pomocí Herbol-Putzgrund\* ředěný v poměru 1:1 až 1:3. Na jemných a broušených přetmelených místech musí být penetrace provedena intenzivně, důkladně vmasírovaná.

#### **Přídržné staré nátěry (lesklé, nesavé) - vnitřní umělé disperzní malířské nátěry a tapety ze sklených vláken se starými nátěry:**

Podklad odmastit. Základní nátěr pomocí Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe\*, ředěný max. 5 % vody.

### Mezinátěr a konečný nátěr

#### **na všechny shora uvedené podklady:**

podle požadavku 1 – 2 x nátěr Herbol-Herbosilit-Aussensilikat\* resp. Herbol-Herbosilit-Innensilikat\*.

### Vydání – květen 2010